

FICHE TECHNIQUE MASTIC COLLANT À ÉLASTICITÉ DURABLE PL-HYBRID

Description du produit

Dosteba PL-Hybrid est un mastic collant et pour joint, neutre, de haute qualité, et à un composant.

Domaines d'application

- Joints de dilatation
- Joints d'étanchéité des fenêtres
- Étanchéité et collage dans le bâtiment et le génie civil

Propriétés

- facilement injectable
- inodore
- Entièrement neutre, exempt de solvants, d'isocyanates, d'acides, d'halogènes et de composants toxiques.
- Reste élastique après le durcissement et présente une très longue durée de vie.
- Haute résistance aux intempéries et aux UV
- Insensible aux moisissures, contient un biocide à effet fongicide
- Peut être repeint avec des peintures à base aqueuse

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|--|
| Base: | SMX Hybride Polymère |
| Densité: | 1,67 g/ml |
| Consistance: | Pâte stable |
| Durée de formation de la peau: | environ 10 minutes (23 °C / 50 % RF) |
| Temps de durcissement: | 2 mm / 24 h à 3 mm / 24 h (23 °C / 50 % RH) |
| Température d'application: | +5 °C à +35 °C |
| Allongement à la rupture: | 750 % |
| Dureté Shore A: | 40 ± 5 Shore A |
| Résistance à la traction: | 1,80 N/mm ² |
| Résistant à la température: | -40 °C / +90 °C |
| Conditionnement: | Cartouche ou Sachet tubulaire |
| Capacité: | 290 ml ou 600 ml |
| Couleur: | blanc |
| Durée de conservation en stock: | 15 mois, entre +5 °C et +25 °C dans les récipients originaux fermés. |

Instructions d'utilisation

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches et exemptes de graisses.
Il est recommandé de procéder à des tests d'adhérence avant les applications.

Restriction d'utilisation

Faible résistance aux solvants aromatiques, aux acides concentrés, aux composés organochlorés, aux supports en néoprène et en bitume.

Remarques particulières

Vous trouverez des informations d'utilisation supplémentaires sur la fiche de données de sécurité actuelle.
Les informations disponibles sur nos fiches techniques reflètent l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Elles ne vous dispensent pas de vérifier les capacités de nos produits, dans le cadre de leur utilisation prévue et sous votre propre responsabilité. Dosteba AG et Dosteba GmbH décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs.